

Фланцевые герметики Loctite (анаэробные)

Продукт	Хим осн ова	Цвет	Диапазон рабочих температур	Прочнос ть	Вязкость, мПа·с	Прочнос ть на разрыв, Н/мм2	Макси- мальный зазор, мм	Время фиксации на стали	Время фиксации на алюминии	Комментарии
Loctite 510	Метакрилат	розовый	от -55 до +200 °С	средняя	40 000 – 140 000	5	0,25	25 минут	45 минут	Для жёстких фланцев, для фланцев после механической обработки - стойкость к высоким температурам
Loctite 515		тёмно-фиолетовый	от -55 до +150 °С	средняя	150 000 – 375 000	6	0,25	30 минут	30 минут	Для жёстких фланцев, для фланцев после механической обработки - средняя скорость полимеризации
Loctite 518		красный	от -55 до +150 °С	средняя	500 000 – 1 000 000	7,5	0,3	25 минут	20 минут	Для жёстких фланцев, для фланцев после механической обработки - средняя эластичность
Loctite 5188		красный	от -55 до +150 °С	средняя	11 000 – 32 000	7	0,25	25 минут	10 минут	Для жёстких фланцев, для фланцев после механической обработки - высокая эластичность
Loctite 573		зелёный	от -55 до +150 °С	низкая	13 500 – 33 000	1,3	0,1	9 ч	12 ч	Для жёстких фланцев, для фланцев после механической обработки - медленная полимеризация
Loctite 574		оранжевый	от -55 до +150 °С	средняя	23 000 – 35 000	8,5	0,25	15 минут	45 минут	Для жёстких фланцев, для фланцев после механической обработки - универсальный
Loctite 5203		красный	от -55 до +150 °С	очень низкая	50 000 – 100 000	1	0,125	10 минут	20 минут	Для жёстких фланцев, для фланцев после механической обработки - лёгкое разъединение деталей
Loctite 5205		красный	от -55 до +150 °С	средняя	30 000 – 75 000	3	0,25	25 минут	25 минут	Для жёстких фланцев, для фланцев после механической обработки - средняя эластичность
Loctite 128068		тёмно-фиолетовый	от -55 до +150 °С	средняя	300 000 – 1 000 000	6	0,1	1 ч	3 ч	Для жёстких фланцев, для фланцев после механической обработки - средняя эластичность, очень медленная полимеризация
Loctite 5208		Красный	от -55 до +150 °С	средняя	12 000 – 27 000	6	0,125	12 мин	30 мин	Для жестких механически обработанных фланцев, средняя эластичность
Loctite 5800	Красный	от -55 до +180 °С	средняя	11 000 - 32 000	5	0,25	25 мин	20 мин	Для жестких механически обработанных фланцев. Нет маркировки опасностей	

ООО «Мир Клея» - официальный дистрибьютор Loctite

Москва, ул. Бусиновская Горка, дом 2, стр. 2

тел. (495) 544-39-73

info@mirkleya.ru

www.mirkleya.ru